

### LAQUE P.U:

Laque acrylique-polyuréthane en base aqueuse de séchage rapide, apte pour peindre directement sur les surfaces métalliques ferreuses sans nécessité d'imprimé préalable.

### PROPRIÉTÉS

- Toucher agréable.
- Bon nivellement et applicabilité.
- Grande dureté.
- Protège la surface face à l'oxydation.
- Bonne adhérence directement sur fer. Sur support non-ferreux (acier galvanisé, zinc, aluminium, PVC, cuivre, etc.), appliquer préalablement Isalprimer Acqua Multiadhérent.
- Résistant aux effets nocifs des intempéries.
- L'application d'une imprimé anti-rouille préalable n'est pas nécessaire, sauf en cas d'environnements agressifs. Dans ce dernier cas, une imprimé anti-rouille est recommandée pour une meilleure tenue et protection dans le temps.
- Séchage rapide.
- Ne jaunit pas.
- Ne contient pas de solvant organique.

### UTILISATIONS

- Protection d'une grande variété de surfaces (convenablement imprimées) comme le bois, plâtre et fer.
- Protection anti-rouille de supports ferreux comme :
  - o Grille, barrières, balustrades, ...
  - o Structures, portes, machines, ...
- Intérieur-Extérieur

### DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Brillant et satiné.
Couleur	Blanc et couleurs carte.
Densité	1.20 ± 0.05.
Viscosité	300 - 400 secondes C. Ford n° 4 a 20° C.
Volume en solides	42 – 45% en fonction de la couleur et brillance.
Rendement	8-10 m <sup>2</sup> /litre en épaisseur sèches de 40-50 microns par couche.
COV	Cat(A/i) 140 g/l (2010). Contenu maximum du produit 30 g/l
Séchage	- Au toucher, 30-60 minutes. - seconde couche 2-3 heures.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Agiter le produit jusqu'à obtenir son homogénéisation parfaite.
- Les surfaces à peindre doivent être propres et sans rouille, poussière, graisse, salpêtre, etc. Pour les surfaces déjà peintes, veiller à ce que la peinture précédente soit en bon état et bien adhérente.
- Peut être appliqué au pinceau, rouleau ou pistolet
- L'application préalable d'une imprimé anti-rouille n'est pas nécessaire. En extérieur, il est nécessaire d'appliquer un minimum de 2 couches d'au moins 100 microns d'épaisseur.
- **Ne pas peindre en dessous de 5°C de température ambiante ni avec une humidité relative supérieure à 80%. La température du substrat doit dépasser de 2-3° C le point de rosée pendant l'application. Ne pas peindre en cas d'ensoleillement excessif, vent fort ou risque de pluie**

### Supports neufs non peints :

#### Fer et acier :

- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d'oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à débarrasser la surface de toute trace de rouille
- L'application d'une imprimé anti-rouille préalable n'est pas nécessaire, sauf en cas d'environnements agressifs. Dans ce dernier cas, une imprimé d'ISALPRIMER ACQUA est recommandée pour une meilleure tenue et protection dans le temps.
- Procéder à la mise en peinture normale.

#### Métaux non Ferreux (Aluminium, Zinc, acier galvanisé, ...) :

- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d'oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- Protéger correctement grâce à l'application de ISALPRIMER ACQUA.
- Procéder à la mise en peinture normale.

#### Bois :

- Éliminer les agents étrangers et les éventuels résidus (graisse, poussière, défauts de surface...)
- Poncer et imprimer avec la pâte scellante SELLA\_PASTA MATE et polir.
- Procéder à la mise en peinture normale.

#### Béton et dérivés :

- Éliminer les agents étrangers (efflorescences, salpêtre...)
- Appliquer notre SELLA\_PASTA MATE ou ACQUA\_PASTA MATE EAU ou ISALPRIMER ACQUA.
- Procéder à la mise en peinture normale.

### SURFACES PEINTES :

#### Fer et acier :

- Si la surface émaillée n'est pas en conditions optimales décaper la peinture-émail avec notre DÉCAPANT PEINTURES.
- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d'oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- L'application d'une imprimé anti-rouille préalable n'est pas nécessaire, sauf en cas d'environnements agressifs. Dans ce dernier cas, une imprimé d'ISALPRIMER ACQUA est recommandée pour une meilleure tenue et protection dans le temps.
- Procéder à la mise en peinture normale.

#### Bois :

- Si la peinture-émail est en bon état, poncer le bois. Dans le cas contraire, décaper avec notre DÉCAPANT PEINTURES.
- Éliminer les agents étrangers et les éventuels résidus (graisse, poussière, défauts de surface...)
- Poncer et imprimer avec notre SELLA\_PASTA MATE et polir.
- Procéder à la mise en peinture normale.

#### Béton et dérivés :

- Éliminer les agents étrangers (efflorescences, salpêtre...)
- Appliquer notre SELLA\_PASTA MATE ou ACQUA\_PASTA MATE EAU ou ISALPRIMER ACQUA.
- Procéder à la mise en peinture normale.

### APPLICATION

Manuellement au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

### ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum la production de déchets. Penser à d'éventuelles méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au tout-à-l'égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations locale et nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur. La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par incinération contrôlée dans des installations spéciales de déchets chimiques et conformément aux réglementations locales.

### SÉCURITÉ

Produit avec solvant. Appliquer dans un endroit avec une bonne circulation d'air et en prenant toutes les mesures de protection nécessaires.

Préserver les récipients des hautes températures et de l'exposition directe au soleil.

Ne pas manger, boire ni fumer en appliquant le produit.

En cas de contact avec les yeux, laver avec de l'eau propre et en abondance.

Toxique par ingestion.

Conserver hors de la portée des enfants.